


TexBatt 37 Bio

**Kendetegn:**

Tekstil panel til termisk og akustisk isolering i byggeri.

Materialeindhold:

Genanvendte affaldstekstiler af bomulds- og uldfibre med en bindefiber som bikomponent.

Egenskaber:**Almindelig brug:**

Isolering på den varme side af skallen til f.eks.: vægge, etageadskillelser, spær, loftskonstruktioner samt bag nedhængte lofter og lamelpaneler, m.m.



TexBatt 37 Bio

Tekniske Parametre

FYSISKE EGENSKABER	Enhed	45mm	70mm	95mm
Densitet [ρ] / EN 1602	kg/m3	25		
Tykkelse / CSN 823	mm	45	70	95
Specialtilpasset tykkelse	Tykkelse er mulig op til 220 mm			
LYDISOLERENDE EGENSKABER				
Lydabsorptionskoefficient [α] ISO 10534-1	Rw (C; Ctr)	41 (-4;-10) dB		
VARMEISOLERENDE EGENSKABER				
Varmeledningsevne [λ] EN 12667	W/m.K	0,037		
BRANDKLASSIFICERING				
Reaktion på brand EN ISO 13501-1	E			
CO ₂ -BEREGNING				
Livscyklusvurdering (A1-A3 for 1m2 med R-værdi på 1)	-0,555 kg CO2-eq			
VOC	A+			
KVALITETSSTYRINGSSYSTEMER				
ISO	ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO 50001			
DIMENSIONER				
Bredde (op til)	mm	600		
Længde (op til)	mm	1200		
EMBALLAGE & OPBEVARING				
Emballering	Paneler pakkes på engangspaller			
Pallemål	mm	1200x1200x2500		
Opbevaring	Opbevares i overdækkede, rene og tørre omgivelser			
Antal enheder pr. palle	stk	104	64	48
Antal m2 pr. palle	m2	74,88	46,08	34,56
Antal m2 pr. fuld lastbil	m2	1647,36	1013,76	760,32